

№ п/п	Наименование порока	Допустимые параметры пороков по сортам		
		Селект	Натур	Рустик
1	Здоровые сучки, расколотые частично отреставрированные, в том числе частично сросшиеся	допускаются \varnothing до 5 мм, без ограничений по количеству	допускается \varnothing до 15 мм, без ограничений по количеству.	допускается \varnothing до 30 мм, без ограничений по количеству.
2	Полностью отреставрированные сучки (зашпаклеванные)	Не допускаются	допускается \varnothing до 13 мм, без ограничений по количеству.	допускается \varnothing до 15 мм, без ограничений по количеству.
3	Трещины пластевые, кромочные и торцовочные	Не допускаются	шириной до 0,5 мм до 10 шт.	Допускаются отреставрированные шириной до 5 мм, длиной до 30% планки, без ограничений
4	Заболонь грибные окраски	Не допускается (за исключение: при использовании укывистых цветов при отделке)	Допускается до 20% от площади планки	Не ограничивается
5	Желтизна (пятна и полосы)приобретенная химическая окраска	Не допускается	Не допускается	Не допускается
6	Синева (глубокая)	Не допускается	Не допускается	Не допускается
7	Червоточина	Не допускается	Допускается до 9 шт. диаметром не более 3 мм	Допускается до 10 шт. диаметром не более 3 мм. на 10 см длины
8	Гниль	Не допускается	Не допускается	Не допускается
9	Вырыв, механические повреждения на пласти	Единичные до 0,1 мм	Единичные до 0,3 мм	Единичные до 1,5 мм
10	Механические повреждения, отщеп, скол, вмятина на кромках и торцах	Единичные глубиной до 0,2 мм	Единичные шириной до 3мм и глубиной до 1,5 мм	Единичные шириной до 5мм и глубиной до 2 мм
11	Непрофрезеровка (непрострог)	Не допускается	Не допускается	Не допускается
12	Открытая односторонняя прорость	Не допускается	Не допускается	Не допускается
13	Пятнистость, цветность	Не допускается	Допускаются на лицевой и оборотной стороне	Допускаются на лицевой и оборотной стороне
14	Водослой, химическая окраска, побурение	Не допускается	Не допускается	Допускаются на лицевой и оборотной стороне

Примечание:

Пороки древесины, не указанные в таблице, не допускаются.

Влажность продукции 9 +/-3%

Поверхность доски пройдена шлиф-обработку и полностью готова к укладке.

Описание сортровок сырья:

Высший сорт (Селект) – наиболее качественный и дорогой вид. Характеризуется однородностью цвета и структуры древесины, отсутствием больших сучков и прочих дефектов. При изготовлении применяется радиальный распил (перпендикулярно годовым кольцам, ближе к сердцевине ствола)

Первый сорт (Натур) – текстура менее однородная, могут присутствовать незначительные цветовые изменения и небольшие сучки. Используется тангенциальный способ распила (делается по касательной к годовым кольцам, на некотором расстоянии от сердцевины дерева).

Второй сорт (Рустик) – верхний слой крайне неоднородный, имеются значительные цветовые перепады, допускается присутствие определенного количества древесных изъянов в виде сучков и небольших неровностей поверхности. Применяется рустикальный распил древесины (т.е. распил выполняется на произвольном расстоянии от сердцевины и под любым углом). Такой вариант самый недорогой, однако, потребительские качества не уступают селекции натур