

Наименования пороков древесины	НОРМЫ СОРТИРОВОК ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ДОСКИ			
	сорт "СЕЛЕКТ"	сорт "НАТУР"	сорт "КЛАССИК"	сорт "РУСТИК"
сучки здоровые светлые сросшиеся, на лицевой стороне (диаметр)	до 5 мм	до 15 мм	до 30 мм	до 70 мм
сучки здоровые тёмные сросшиеся, на лицевой стороне (диаметр)	до 10 мм	до 20 мм	до 35 мм	до 80 мм
сучки сквозные, несросшиеся, выпадающие, на лицевой стороне (диаметр)	не допускаются	до 25 мм	до 40 мм	до 90 мм
нитевидные трещины на лицевой стороне	единичные	допускаются	допускаются	допускаются
трещины на торцах	единичные	допускаются	допускаются	допускаются
крень, свилеватость, завиток, наклон волокон, заболонь, сердцевинный луч	допускается	допускается	допускается	допускается
прорость открытая	не допускается	не допускается	не допускается	допускается
пятнистость, водослой, хим. окраска, заболонные и грибные окраски, побурение	не допускается	не допускается	допускается	допускается
отбор по цвету, оттенкам и распилу	не производится	не производится	не производится	не производится
червоточина	не допускается	не допускается	не допускается	допускается
мех. повреждения, сколы, непрофрезеровка (глубина)	не допускаются	до 0,5 мм	до 0,5 мм	допускаются

Примечания:

1. Пороки древесины по ГОСТ2140—81, не указанные в Таблице №4, допускаются.
2. Пороки древесины на тыльной стороне планок не нормируются.
3. Полости в лакированной или промасленной планке должны быть зашпатлёваны.