

Техническая характеристика продукции HM Flooring

Инженерная доска HM Flooring состоит из 2-х слоев:

- Верхний (ценный) слой - цельная ламель дуба или Американского ореха.
- Нижний слой – шлифованная многослойная влагостойкая фанера.

Тип соединения: «шип - паз».

Фаска по периметру – 0,5 мм.

Покрытие – UV лак, высокой прочности.

Поперечный профиль шип-паз, продольный профиль шип-паз.

Влажность доски на момент отгрузки 8 ± 2

Условия хранения, установки и эксплуатации: 40-65% влажности при температуре не менее 18°C.

Американский орех характеристика сортировок:

Селект – чистая, ровная древесина, допускаются глазки не более 7 мм, сучки не допускаются, вариация по цвету не значительная, трещины не допускаются. Без заболони.

Натур - Сучки отреставрированные и зашпатлеванные допускаются диаметром до 25 мм. без ограничений по количеству, вариация по цвету не значительная. Заболонь не более 5%.

Дуб характеристика сортировок:

Селект – чистая, ровная древесина, допускаются глазки и сучки не более 10 мм, вариация по цвету не значительная, трещины не допускаются.

Millrun – включает в себя смешанный сорт - Селект, натур и рустик, где 40 % доска -ровная без сучков, остальные 60% сучки допускаются диаметром до 25 мм. без ограничений по количеству. Вариация по цвету допускается не значительная, трещины не допускаются.

Пороки на обратной стороне инженерных изделий не учитываются и не нормируются;

Вид распила (разреза) и направление волокон не нормируется.