

Технические условия сортировки инженерной и массивной доски

Наименование порока древесины	Число и размеры порока для Дуба		
	СЕЛЕКТ	НАТУР	РУСТИК
Здоровые светлые сучки: - сросшиеся -частично сросшиеся	Допускаются светлые сучки на лицевой стороне числом не более 2шт. на пог.м. доски	Допускаются светлые сучки на лицевой стороне числом не более 2шт. на пог.м. доски	Кол-во сучков 5шт. на 1 пог.м. доски. Допускается заливка и шпатлевка сучков.
	5 мм	10мм	до 20мм
Заболонь грибные окраски	Не допускаются	Допускаются на лицевой и оборотной стороне	Допускаются на лицевой и оборотной стороне
Трещины	Не допускаются		
Открытая односторонняя прорость	Не допускаются		
Пятнистость, цветность	Не допускаются	Допускаются на лицевой и оборотной стороне	Допускаются на лицевой и оборотной стороне
Водослой, химическая окраска, побурение	Не допускаются		Допускаются на лицевой и оборотной стороне

Отщеп, скол, выров, задир, выщербина	Не допускаются
Ожог	Не допускаются
Сердцевина, двойная сердцевина	Не допускаются
Не профрезеровка	Не допускаются